

## LADY Pure Nature White

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen oljelasyr för inomhusbruk.

#### Egenskaper och fördelar

Ger ett naturligt och vackert utseende som framhäver strukturen i träet. Innehåller ljusfilter som effektivt reducerar gulning. Enkel att applicera.

#### Användningsområde

Ljust obehandlat trä av furu och gran. Rekommenderas inte till hårda träslag, som till exempel ek.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (innehåll 0,68 L) och 3 L (innehåll 2,7 L)
<b>Kulör</b>	Ytans ursprungskulör, sugförmåga, appliceringsteknik och antal strykningar som påförs påverkar den slutliga kulören.
<b>Volymtorrhalt</b>	20 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.08
<b>pH värde</b>	8
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga. Skall inte appliceras med spruta.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Flat, fyllig, mjuk pensel.

#### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

#### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	10 - 12	83 - 100	17 - 20

## Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

## Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	2 t
Övermålningsbar efter	24 t
Genomhärdad	4 veckor

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.  
Gulnad panel skall tvättas med **JOTUN Special Rengöring gulnat trä** spädd 1:10 med vatten. Följ bruksanvisningar.  
Slipa lätt och avlägsna slipdamm.

### Förbehandling

Nytt trä som inte behöver tvättas, fuktas med vatten. Låt detta torka i några timmar. Slipa lätt med sandpapper.  
Avlägsna slipdamm.  
Finns det rester av gammal ytbehandling skall denna avlägsnas ner till bart sugande trä.

### Slutstrykning

1-2 strykningar **LADY Pure Nature White**. Påför tunna strykningar. Lasera max 1-2 hela panellängder åt gången. Eftersläta hela panellängder så att mängden lasyr blir jämn över hela brädan.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Laserade ytor skall inte tvättas de första 4 veckorna. Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.