

LADY Classic 40

Produktbeskrivning

Typ

Oljefärg med lacknafta. Halvblank, slitstarka, tixotrop interiörfärg baserad på alkydoljor.

Egenskaper och fördelar

Produkten fyller bra och flyter ut fint, rinner inte och är lätt att arbeta med.

Underlag

För dörrar, fönster, lister, tak och vägg av trä.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (BAS 0,68 L) och 3 L (BAS 2,7 L)
Tillgängliga baser	A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Tillgängliga standardkulörer: Vit
Glans	40 halvblank
Generisk typ	Halvblank tixotrop färg.
Torrhalt	37 ± 2 volym%
Litervikt	1,02 - 1,2
Flampunkt	62 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 300 g/l. Denna produkt innehåller max 300 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga. Oljefärg kan gulna över tid. Gulning varierar med kulör och ökar vid användning av tvättmedel som innehåller ammoniak samt vid höga temperaturer.

Appliceringsmetoder

Pensel eller roller (skall efterstrykas med pensel). Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penselvätt och vatten.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 8 m²/l - 10 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 125 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 37 µm - 46 µm

Förtunning

JOTUN Lacknafta (White Spirit)

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek. Tillför värme och sörj för god ventilation under härdningsprocessen.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr 4 t.

Torr för beröring 6-8 t.

Övermålningsbar efter 24 t.

Genomhärdad 4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Obehandlat gulnat trä tvättas med JOTUN Special Rengöring gulnat trä spädd 1:10 med vatten. Slipa lätt och avlägsna slipdamm.

Tidigare målat: Rengör med JOTUN Special Målar tvätt. Använd skyddshandskar. Mattslipa och avlägsna slipdammet.

Grundning

Omålat trä: 1-2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

Spackel, fogmassa

Skador och spikhål spacklas med JOTUN Snabbspackel/JOTUN Snickerispackel. Slipas och fläckgrundas.

Slutstrykning

2 x LADY Classic 40

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.